



オレンジバンドピン強度検査





ボルトセット部



トルクをかけてナット
を締めていく

使用器具：デジタルトルク測定器 200 N.m

検査品A		検査品B	
使用ピン	鉄	使用ピン	焼入れピン
使用期間	2020年7月まで使用	使用期間	2020年8月より使用
トルク	45 N.m～50 N.mで変形	トルク	60 N.mピン異常なし 87 N.mで特殊ボルト破損



検査日	令和6年1月30日	
検査場所	東京都立産業技術センター	
検査員	副主任研究員	鈴木 悠矢
立ち合い	パルサンテ株式会社	清水 文夫